

Исх. № 294/09
08 сентября 2015 г.

Организациям

Доводим до вашего сведения, что монтаж труб, армированные алюминием, PPR-AL-PPR производства ООО «ПК Контур» возможно осуществлять без использования защитных втулок.

Монтаж настоящей трубы необходимо осуществлять в соответствии с требованиями нормативной документации и инструкциями по сварке PPR труб, соблюдая при этом глубину сваривания и время нагрева, указанные в таблице:

Наружный диаметр трубы, мм	Глубина сваривания, мм	Время нагрева, с	Максимальное время на коррекцию шва, с	Время частичного охлаждения, мин
20	14	5	4	2
25	15	7	4	2
32	17	8	6	4
40	18	12	6	4
50	20	18	6	4
63	26	24	8	6

При соблюдении указанных выше параметров монтажа на трубы, армированные алюминием, PPR-AL-PPR производства ООО «ПК Контур» гарантия распространяется в полном объеме вне зависимости от использования втулок.

Генеральный директор



Околелов В.В.