


УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель генерального  
директора по развитию  
ООО «ПК КОНТУР»

  
А.В. Бахтин  
07 февраля 2020 г.

Допустимое расчетное давление и расчетный срок службы трубопроводов из полиэтилена повышенной теплостойкости с барьерным слоем (PERT II/EVOH/ PERT II) и без него (PERT II) под торговыми марками G-RAY OXY и G-RAY\*.

Температура, °С	Срок службы, лет	Допустимое расчётное давление, бар
20	1	20,7
	5	20,4
	10	20,2
	25	20,0
	50	19,8
30	1	18,9
	5	18,5
	10	18,4
	25	18,2
	50	18,0
40	1	17,1
	5	16,7
	10	16,5
	25	16,3
	50	16,2
50	1	15,2
	5	14,8
	10	14,7
	25	14,5
	50	14,3
60	1	13,4
	5	13,0
	10	12,9
	25	12,7
	50	12,5
65	1	12,4
	5	12,1
	10	12,0
	25	11,8
	50	11,6
70	1	11,5
	5	11,2
	10	11,1
	25	10,9
	50	10,8
80	1	9,8
	5	9,5
	10	9,3
	25	9,2
	50	9,0
90	1	8,1
	5	7,8
	10	7,7
	25	7,5
95	1	7,2
	5	7,0
	10	6,9
	25	6,7

\*Данные приведены с учетом коэффициента запаса прочности 1,5.